

Информация о продукте

SERICOL

Лак уф-отверждения UVIBOND 400 (матовый)

Лак UV400 поставляется в 5-л упаковках.

При лакировке Unibond UV400 следует использовать виниловые пленки и пластики, а также офсетные краски, не содержащие воска или краски с низким содержанием воска.

Некоторые краски в процессе полимеризации лака могут изменять свой цвет, поэтому перед началом производством следует проверять совместимость краски и лака.

Хранение

Контейнеры должны храниться плотно закрытыми. Закрывать их следует сразу же после использования. В конце длительной печатной работы остаток лака с трафарета следует выбросить. Лаки Unibond UV и средства для разбавления следует хранить вдали от источников тепла, таких, как трубы центрального отопления, в местах, в которые не попадают прямые лучи солнца. Не допускается совместное хранение с перекисями.

Максимальная продолжительность хранения достигается при температуре от 10°C до 25°C.

Типографский лак Unibond UV400

- Не содержит п-винил-2-пирролидона, который способствует развитию раковых клеток.
- В его состав не входят какие бы то ни было токсичные, канцерогенные, мутагенные или репротоксичные химикаты.
- лак не имеет точки воспламенения, и, соответственно, не требует выполнения мер, предусмотренных Правилами техники безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.
- Не имеют в своем составе свинца и других тяжелых металлов, и, соответственно, удовлетворяют требованиям стандарта безопасности игрушек EN71-3: 1988 Toy Safety Standard.

Лаки Uvibond UV:

- Не содержат тяжелых металлов.
- Не содержат химикатов, внесенных в Монреальскую Конвенцию, которые разрушают озоновый слой Земли.
- Не содержат ароматических углеводородов, которые известны своим вредным влиянием на окружающую среду.
- Не содержат летучих растворителей, и, соответственно, наносят меньше вреда природе, чем продукция, основанная на растворителях.

Основные характеристики:

Поверхность

Матовая

Отверждение

УФ-сушка с 2 лампами мощностью 80 Вт/см. Скорость движения транспортерной ленты - до 50 м/мин.

Вязкость

Лак готов для печати. Для изменения вязкости лака можно использовать средство ZE807 – до 10%.

Перед печатью лак следует хорошо перемешать!!!

Удаление

С помощью универсального средства для очистки форм - ZT639 Seriwash Universal Screen Wash

Не допускается использование средства ZE807!!!

Сетка

Моноволоконная полиэфирная №140-165

Тип трафарета

Стойкий к воздействию растворителей

Рекомендация: Dirasol 902, Dirasol 915

Расход

80-100м²/литр при использовании сита №140

Предназначение

Для нанесения на виниловые пленки, пластики, а также на бумагу и картон после типографской печати по трафаретным и офсетным краскам. Может смешиваться с лаком Uvibond UV391 для получения промежуточных уровней глянца.

Совмещение с другими красками

Лак совместим с большинством типографских красок для трафаретной и офсетной печати, но пользователь должен обязательно сделать тесты на адгезию, изменение цветов и удовлетворение других требований, предъявляемых к продукции.

Внимание! Для печати следует применять офсетные краски, не содержащие воска или краски с низким содержанием воска. Некоторые краски в процессе полимеризации лака могут изменять свой цвет, поэтому перед началом производства следует проверять совместимость краски и лака.

Пользователь обязательно должен самостоятельно сделать тесты на адгезию лака к оттиску, изменение цвета красок и т.п.

Информация и рекомендации, содержащиеся в этом информационном листе на продукцию, а также технические рекомендации, предоставленные каким-либо способом нашими представителями, независимо от того, письменные они или устные, основаны на наших нынешних знаниях, и мы полагаем, что они точные. Однако нет гарантии в отношении их абсолютной точности, потому что мы не можем охватить все возможные способы применения нашей продукции и потому, что методы изготовления и хранения отпечатков и других материалов меняются. По этой же причине наша продукция продается без гарантии и на условиях, что пользователь проведет собственные проверки и тесты и определится, удовлетворяет ли наша продукция его требованиям. Наша политика непрерывного усовершенствования продукции может привести к тому, что некоторые из данных, приведенных выше, устареют. Поэтому пользователю надо обеспечить, чтобы у него были действующие, а не устаревшие рекомендации по использованию продукции.

SERICOL

Больше чем краски...Решения.

FUJIFILM

