


Однокомпонентная краска, специально разработанная для печати по обработанным полиэтиленовым бутылкам в случаях когда применение двухкомпонентной краски нежелательно. Широко используется для печати по алюминию. Показывает отличные результаты при печати по бумаге и определенным сорта полиэстера. На лакированном металле, к примеру на аэрозольных баллонах краска также показывает отличный результат.


Может быть применена в трафаретной, тампонной печати и с помощью аэрографии.


Необходимо проводить тестирование на адгезию перед печатью тиража.


 **Рекомендованное применение:** обработанные полиэтиленовые бутылки, алюминий, бумага, полиэстеры.


 **Внешний вид поверхности:** глянцевая.

 **Готовность к применению:** вязкость нуждается в корректировке, в зависимости от работы, температуры в цеху и скорости печати.

 **Разбавители:** **D-100** быстрый, **D-400** нормальные и **D-700** медленный, замедляет высыхание краски на трафарете. Краска сохнет при температуре 20°C и хорошей вентиляцией (время сушки зависит от добавленного разбавителя и проверяется самостоятельно). При сушке в печи - высыхает при температуре 80°C в течение 3-6 минут.

 **Цвета:** См. таблицу ЦВЕТА/СЕРИИ  
Любой другой цвет доступен по требованию.

 **Трафаретные формы:** Эмульсии **эмульсии FOTECO 1010 и 1019 и MURAKAMI Fotecure PRO** (высокая тиражестойкость и четкость изображения) с сетками от 90 до 130 нит/см.

 **Другие замечания:** в зависимости от задачи стоит изучить химические свойства этой краски.

Предоставленная информация является результатом наших обновленных знаний; она предоставляется с благими намерениями, но ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как гарантия. Более того, принимая во внимание большое разнообразие материалов для печати, разнообразие оборудования и процедур для выполнения работ, пользователь несет ответственность за проверку пригодности наших продуктов для достижения желаемых целей с помощью имеющихся у него ресурсов и процедур.  
Пользователь также должен быть уверен, что он соблюдает действующее законодательство, положение с патентами и правами третьих лиц, когда это применимо.