

## Техническое описание краски GS 603 WHITE

### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА

Белая кроющая краска на водной основе, эластичная, с мягким отпечатком для печати по текстилю. Не подсыхает во время печати. Если краска высушена в соответствии с рекомендациями, устойчивость к стирке и истиранию высокая. Тесты на истирание и стирку должны проводиться не ранее, чем через 24 часа после сушки. Соответствует экологическим стандартам.

### 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

Внешний вид :	Белая паста
pH :	7-7,5 (20 °C)
Плотность :	1,34 г/см <sup>3</sup> (20 °C)
Вязкость :	
(при 20 °C) 7 об/мин, Брукфильд №20:	60.000 – 80.000 [мПа·с]

### 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Печать: Для получения большей кроющей способности, белизны и эластичности при работе с GS 603 White рекомендуется печать в два слоя через промежуточную сушку. Для получения лучшего результата рекомендуется использовать сетку в диапазоне между 43 и 55.

Рецепт для печати на эластичных материалах:

GS 603 White	750-900 г
GS 601 Transparent	100-250 г
1000 г	

Для окрашивания GS 603 White можно добавлять пигменты серий OP (1-5 %) или FR (5-15 %). Чтобы уменьшить вязкость, необходимо добавлять GS 600 Regulator в количестве 1-3 % в GS 603 White. Никогда не используйте воду для разбавления вязкости. Перед использованием тщательно перемешать краску. Не используйте добавки, которые не рекомендованы. После печати форму можно замывать водой.

### 4. СУШКА.

Необходимая температура 150 - 160 °C в течении 1-1,5 минут или 120 - 130 °C в течении 1,5-2 минут.

### 5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ.

Не содержит вредных веществ для дыхания и кожи. При попадании в глаза или рот необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды. При необходимости обратится за медицинской помощью.

Банки с краской хранить в чистоте и плотно закрытыми. Хранить в вентилируемом помещении при температурах (+5)-(+30) °C. Срок хранения 8 месяцев с момента производства.

Технические данные и информация, которые приведены выше, предназначены только для использования в качестве инструкций. В случае не соблюдения инструкций, производитель не несет никакой ответственности. При возникновении затруднительных ситуаций, наш технический отдел готов оказать помощь.