



Однокомпонентная краска на основе растворителей для трафаретной печати по полипропилену – листовому и литому, даже без обжига. Предназначена для декорирования флаконов, бутылок, а также любых других изделий из полипропилена, включая те, которые по различным причинам невозможно подвергнуть предварительной обработке.

**55 серия** имеет глянцевую поверхность, высокую устойчивость к истиранию, к воде и моющим средствам.

Поскольку при работе с краской серии 55 не требуется предварительный обжиг изделий, себестоимость продукции снижается.


 **Запечатываемые подложки:** листовой полипропилен; флаконы, бутылки и другие изделия из литого полипропилена. Предварительная обработка запечатываемой поверхности не требуется


 **Поверхность:** глянцевая


 **Подготовка к печати:** Необходимо регулировать только вязкость в зависимости от климатических условий в печатном цеху (температуры и влажности), от скорости печати, от запечатываемого материала и особенности дизайна.


 **Разбавители:** **D-400** - нормальный и **D-700** а- медленный.

Добавление разбавителей обеспечивает оптимальные печатные свойства краске, стабильность на трафарете и короткое время высыхания: от 10 до 20 мин. при комнатной температуре, и несколько секунд при температуре 60°C (максимум) в туннельной печи.

 **Цвета:** см таблицу цветов See table. Возможна поставка любого другого цвета по запросу

 **Ограничения:** красочная плёнка обладает недостаточной стойкостью к определённым видам смазок.

 **Трафарет:** Рекомендуемые сетки – от 90 до 130 нит./см; эмульсии устойчивые к растворителям

 **Примечание:** Полипропилен, как правило, содержит антистатик и другие добавки. В связи с этим мы просим обязательно проводить предварительное тестирование краски каждый раз перед промышленной печатью и принимать решение, основываясь на собственном опыте.

Предоставленная информация является результатом наших обновленных знаний; она предоставляется с добрыми намерениями, но ни при каких обстоятельствах не может быть принята в качестве гарантии. Более того, принимая во внимание большое разнообразие печатных материалов, разнообразие машин и процедур для выполнения работ, пользователь несет ответственность за проверку пригодности наших продуктов для достижения желаемых целей с использованием ресурсов и процедур, которые у него есть. Пользователь также должен убедиться, что он соблюдает действующее законодательство, положение с патентами и правами третьих лиц, когда это применимо.