

8500

Отличная адгезия на различных субстратах, таких как стекло, металл, лакированный металл ...

Высокая стойкость к истиранию и химическим веществам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Эпоксидная краска серии 8500 имеет хорошую адгезию ко многим пластмассам и металлическим подложкам (стекло, металл, лакированный металл, обработанный полиэтилен и полипропилен), имеет высокую твердость, превосходный блеск и очень хорошую устойчивость к истиранию, химическим веществам, растворителям и спирту.

При полном отверждении, эта краска имеет отличную устойчивость ко многим продуктам. H5215 отвердитель подходит в большинстве случаев. Используйте его, добавляя 15% в белые и цветные краски. На некоторых поверхностях, таких как стекло, адгезия иногда плохая. Использование отвердителя AM9192 позволяет улучшить адгезию краски на сложных субстратах. Тем не менее, для конкретных приложений, в зависимости от типа подложки для печати и типа отделки (сплошной цвет или растр), необходимо использовать определенный отвердитель. Пожалуйста, обратитесь к таблице выбора.

Очень важно:

При использовании AM9192 необходимо соблюдение следующих инструкций:

1. Добавьте необходимое количество отвердителя (10% по весу) и хорошо перемешайте.
2. Подождите 30-45 минут перед использованием, это необходимо, чтобы получить оптимальную яркость и поверхностное сопротивление (более короткое время выдержки значительно ухудшает внешний вид и особенно стойкость. Для термореактивных смол, таких как бакелит использовать 8597 отвердитель в количестве от 10 до 15%.

Особый случай:

Листы из полипропилена: этот тип подложки обрабатывается коронным разрядом в процессе его производства, но активация ограничена во времени. Поэтому мы рекомендуем проверять степень активации материала перед печатью.

Внимание:

Primrose Yellow 300 и Mid Yellow 310, а также их концентраты разлагаются при температуре выше 120 ° C.

ОСНОВАНИЯ

- пластики
- стекло
- металл
- лакированный металл
- обработанный полиэтилен и полипропилен

ПОВЕРХНОСТЬ

Глянцевая.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Следует применять различные разбавители в соответствии с необходимой скоростью отверждения (5-20%):

- Быстрое отверждение: ECO Rapid
- Среднее отверждение: ECO Moyen
- Медленное отверждение: ECO Lent
- Замедлитель: ECO Retarder


ОБОРУДОВАНИЕ

Полуавтоматические печатные машины.



ТРАФАРЕТЫ

Сетка от 77 до 120 нитей/см.



РАКЕЛИ

SR1 или тип HR1 (один слой), 85 или 75 Shore.



РАЗБАВЛЕНИЕ

Растворители G, 93801.

УПАКОВКА

1 кг и 5 кг.



СУШКА

отвердитель	Подложки	соотношение	Жизнеспособность	скорость сушки
H5215	Обработанные ПЭ и ПП, стекло, металл, лакированные	85% краска 15% Отвердитель	8 часов	80 ° C для пластмасс От 30 до 45 минут 80 120 ° C для стекла и металла От 30 до 45 минут
8597 отвердитель порошок смешивания	Обработанные ПЭ и ПП, стекло, металл, лакированные	90% краска 10% Отвердитель	От 8 до 10 часов	80 ° C для пластмасс От 30 до 45 минут 80 120 ° C для стекла и металла От 30 до 45 минут
AM9192	Стекло и металл если адгезия с H5215 недостаточным	90% краска 10% Отвердитель	4 часа	80 120 ° C для стекла и металла От 30 до 45 минут



МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Гарантированный срок годности наших красок, в неразбавленном виде, в оригинальном, неоткрытом контейнере применимо к чернилам, хранящимся в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 15 до 25 ° C (59-77 ° F).

- Стандартные УФ-краски: 1 год
- Стандартные краски на основе растворителя: 1 год
- Специальные оттенки в растворителе или УФ: 1 год
- Флуоресцентные цвета: 3 месяца
- Золото и серебро: 3 месяца
- Прозрачные оттенки: 6 месяцев
- Специальные продукты, отвердители: 1 year

ЦВЕТА

DUBUIT предлагает полный сервис подбора цветов от 1 кг. Пожалуйста, предоставьте как можно больше информации, насколько возможно в отношении типа подложки, цвета, какая сетка используется ... Доступно только по запросу:

Rich Gold 25S.

Pale Rich Gold 25S.

Pale Gold 25S.

Silver 21S.

Fluorescent Shades.

Прозрачные оттенки.

СМΥК цвета.

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ КРАСКИ

Должны использоваться на белом фоне. Жизнеспособность этих красок составляет около трех месяцев с даты, указанной на упаковке. Светостойкость ограничена во времени, особенно в наружной рекламе.

ДОБАВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Не стоит забывать, что специальные продукты не следует добавлять систематически в краску, их нужно использовать с осторожностью, так как их дозировки и области их применения часто могут представлять опасность. Эти специальные продукты неизменно высокого качества, но Encres DUBUIT не может дать гарантию на работу, в которой использованы эти продукты. Так как они не могут влиять ни на методы работы, ни на рабочие параметры.

ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Печатные краски и сопутствующие продукты, сделанные Encres DUBUIT не содержат опасных веществ (SVHS) кандидат на получение разрешения (до 12 января 2017 года)

- соответствуют требованиям Директивы 2011/65 / EC (RoHS) и 94/62 / EC (уровни концентрации тяжелых металлов в упаковке). Для получения более подробной информации о наших нормативных требованиях, обратитесь к документу Eco System.

8500**ЦВЕТА – 300 серия**

НАИМЕНОВАНИЕ			
	КОД	КОД	КОД
	REF	1 KG	5 KG
Primary Yellow	300	C085300K	
Mid Yellow	310	C085310K	
Gold Yellow	320	C085320K	
Mandarin	330	C085330K	
Vermillion	340	C085340K	
Dark Red	350	C085350K	
Pink	360	C085360K	
Violet	370	C085370K	
Primary Blue	380	C085380K	
Emerald Green	390	C085390K	
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОСНОВА и ЛАК			
	REF	1 KG	5 KG
Black	11	C085011K	C085011C
Covering White	82	C085082K	C085082C
Extra Covering White	83	C085083K	C085083C
Thixo Base	098	C085098K	C085098C
Varnish	090	C085090K	C085090C
НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЦВЕТА			
Orange	H0957	C085H0957K	
Light Red	H0978	C085H0978K	
Bright Red	H0858	C085H0858K	
Carmine	H0973	C085H0973K	
Cyclamen	H0882	C085H0882K	
Pale Green	H0989	C085H0989K	
Emerald Green	H0870	C085H0870K	
Mid Green	H0988	C085H0988K	
Light Blue	H0868	C085H0868K	
King Blue	H0994	C085H0994K	
Brown Red	H0993	C085H0993K	
Brown	H0990	C085H0990K	
МЕТАЛЛИКИ (по запросу)			
Rich Gold	25S	C085460K	C085460C
Pale Rich Gold	25S	C085462K	C085462C
Pale Gold	25S	C085464K	C085464C
Silver	25S	C085470K	C085470C
Fluorescent Shades	21S	C085800K	C085800C
СМЫК			
Magenta	8520	C085420K	
Yellow	8530	C085430K	
Сyan	8550	C085450K	
Black	8515	C085415K	
ДОБАВКИ			
Standard Hardener	H5215	C0855215K	
Flexible Hardener	8597	C085997K	
Hardener	AM9192	E9192	

Encres DUBUIT гарантирует качество нашей продукции. Тем не менее, мы не можем гарантировать конечный результат, потому что мы не осуществляем никакого контроля над отдельными операционными процедурами. Наша ответственность ограничивается только обменом краски или лака. Качество подложки для печати может изменяться, а также в качестве надпечатки краски; Таким образом, приведенная выше информация дается в духе доброй воли на основе состояния нашего искусства и предшествующего опыта. Это утверждение относится и к нашей технической помощи. При использовании наших красок и лаков на новой подложке или при изменении рабочих процедур, мы настоятельно рекомендуем протестировать первый в полномасштабное производство в целях обеспечения совместимости. Пожалуйста, обратитесь к нашим Общим условиям продаж.